

MURING – M5/KLASSE B

1. juni 2022

Stangemørtel til muring er en tørrmørtel som er tilpasset de fleste murarbeider, men kan også benyttes til pussarbeider.

Bruksområde: Inne/ute. Muring av tegl, betongblokk, lettklinkerblokk og naturstein. Kan også brukes som puss.

Forarbeid: Underlaget skal være fritt for løse partikler, fett, olje, støv, slam, snø, rim og is. Før pussing må grovere sår og fuger fylles. Sugende underlag forvannes.

Blandingsforhold: Tilsett ca. 3 – 3,3 ltr. vann pr. 25 kg sekk. Bruk gjerne blandemaskin eller drill og visp.

Vernetiltak: Ved tilsetning av vann vil stoffet virke etsende på hud og øyne. Inneholder sement. Sement gir en sterk basisk reaksjon med vann og kroppsvæsker. Jevnlig hudkontakt kan gi eksem. Krom (6+) er mindre enn 0,0002% og risikoen for utvikling av kromeksem skal derfor være liten. Benytt egnet verneutstyr.

PÅFØRING:

Muring:

Anleggsflaten skal være avrettet. Det mures med fylte, komprimerte fuger. Stein eller blokk skal ikke beveges etter at mørtelen har satt seg. Om nødvendig må det mures på nytt med ny mørtel. Fjern nedfall og mørtelsøl omgående for å unngå for mye rengjøring av ferdig fug. Dekk til med byggplast mot sol, vind, nedbør eller frost de første dagene.

Puss:

Som grunning kastes pussen på med skje i 2 til 3 mm tykkelse, og eventuelt kastes grovt ut. La den herde før neste lag påføres.

Som grovpuss på tegl og betong kan den kastes på i 10-15 mm tykkelse og jevnes med et pussebrett eller kastes ut. På lettklinkerblokk trekkes pussen på med brett i ca. 5 - 12 mm tykkelse.

Beskyttes mot sol, vind, nedbør eller frost de første dagene. Pussen ettervannes 1 til 2 døgn for en jevnere og bedre herding.

Rengjøring: Søl fjernes umiddelbart. Bruk rikelige mengder vann. Verktøy rengjøres umiddelbart med rent vann. Herdet masse fjernes mekanisk.